



PREPDECK®

STRIPPER / CLEANER

Opis produktu

PREPDECK to środek do czyszczenia i usuwania powłok z drewna. Profesjonalny produkt zaprojektowany specjalnie do usuwania starych bejc, znaczeń i innych powłok z drewna. Rozcieńczony staje się środkiem do usuwania brudu i innych zanieczyszczeń. Doskonale sprawdza się do usuwania błyszczącej powłoki (glazury) po obróbce nowego drewna przygotowując jednocześnie do penetracji środków zabezpieczających.

Właściwości

- Usuwa stare powłoki z drewna zewnętrznego – w tym 100% akrylowe
- Minimalizuje warstwę glazury po obróbce nowego drewna
- Czyści sezonowane drewno
- Usuwa znakowanie drewna
- Poprawia właściwości penetrujące warstw zabezpieczających na nowym drewnie
- Może być używany również jako rozcieńczony
- 3 produkty w jednym

Główne zastosowanie

- Wyłącznie do stosowania na zewnątrz
- Do wszystkich gatunków drewna zewnętrznego – impregnowanego ciśnieniowo, drewna miękkiego, twardego, termo-drewna...
- Na meble ogrodowe, tarasy, elewacje...
- Powierzchnie poziome i pionowe

Dane techniczne

Lepkość: płyn lepki
Ciężar właściwy (w 20°C): 1.05 ±0.05.
Stan fizyczny: płyn
Palność: nie dotyczy
Temperatura zapłonu: nie dotyczy
Okres przydatności: 2 lata w oryginalnym nieotwieranym pojemniku
Dostępne opakowania: 2,5L, 10L
Wygląd: Żółtawo-biały lub bursztynowy
LZO: brak danych

Narzędzia do nakładania

Pędzel syntetyczny
Syntetyczna szczotka
Walek z syntetycznym włosiem
Spryskiwacz ogrodowy

Dobre praktyki podczas aplikacji

Należy zawsze przeprowadzić test w niewidocznym miejscu przed rozpoczęciem pracy. Pomoże to określić czas potrzebny do ukończenia pracy, ilość materiału itp. Należy zakładać rękawice, okulary i ubrania ochronne. Drewna twarde (włączając w nie drewna egzotyczne) – bogate w garbniki mogą pociemnieć po zastosowaniu PREPDECK. Jeżeli PREPDECK pociemnieje należy nie dopuścić do wyschnięcia – przed zastosowaniem NET-TROLU lub roztworu wody z wybielaczem (zobacz „Po usunięciu/czyszczeniu”). Należy zabezpieczyć miejsce pracy tak aby materiał nie dostał się w niepożądane miejsca. Podczas usuwania powłok z powierzchni pionowych należy pracować z dołu do góry. Nakładać w temperaturze od 5°C do 35°C. Nie nakładać w bezpośrednim słońcu lub na gorące powierzchnie. Należy nie dopuścić aby PREPDECK zaschnął na powierzchni. Gdy zacznie podsychać należy spryskać go mgiełką wodną. Skonsultuj się z nami gdy stosujesz PREPDECK na dębie lub orzechu.

Przygotowanie powierzchni	<p>Usunąć odchodzące części powłoki. Zeskrobać zanieczyszczenie powierzchniowe: grzyb, błoto, brud.</p>
Rozcieńczanie	<p>Aby usunąć stare powłoki i znaki na drewnie – używać nierozcieńczonego. Aby zminimalizować glazurę na nowym drewnie po obróbce: dodaj PREPDECK do wody w stosunku 1:4 – z wyjątkiem lpe – w tym wypadku 1:1. Do czyszczenia: dodaj PREPDECK dowody w stosunku 1:5. Maksymalnie można przygotować roztwór w stosunku 1:20 – w zależności od stanu powierzchni.</p>
Nakładanie	<p>Dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać przed użyciem. Używać zgodnie z zaleceniami – rozcieńczony lub w czystej postaci. Utrzymywać powierzchnię zwilżoną gdy nałożony jest PREPDECK. Po splukaniu należy ZAWSZE zneutralizować powierzchnię za pomocą NET-TROL. Z wyjątkiem , gdy wybraną warstwę wykończeniową będzie TROPITECH „all in one”. Nie używać szczotki drucianej do szorowania powierzchni. Należy pracować dużymi fragmentami. Odczekać (2-3 dni) aż drewno dobrze wyschnie.</p> <p>USUWANIE I CZYSZCZENIE</p> <p>Należy pracować na fragmentach które można ukończyć w 15-30 minut. Nałożyć PREPDECK i zostawić aby zaczął reagować z powłoką/powierzchnią. Po upływie odpowiedniego czasu spróbować usunąć fragment za pomocą szczotki nylonowej. Jeżeli warstwa lub brud podnosi się usunąć z całej powierzchni. Zawsze pracować zgodnie z kierunkiem słoï. Splukać obfitą ilością wody używając najwyższego możliwego ciśnienia. Zalecane jest użycie myjki wysokociśnieniowej (37-70 bar) UWAGA: Użycie ciepłej wody przyspieszy pracę.</p> <p>MINMALIZOWANIE GLAZURY</p> <p>Nałożyć PREPDECK i zostawić na 20 minut. Zeskrobać za pomocą szczotki nylonowej lub myjki wysokociśnieniowej (70-103 bar). Zawsze pracować zgodnie z kierunkiem słoï. Splukać obfitą ilością wody używając najwyższego możliwego ciśnienia. Zalecane jest użycie myjki wysokociśnieniowej (37-70 bar) UWAGA: Użycie ciepłej wody przyspieszy pracę.</p> <p>USUWANIE ZNAKOWANIA</p> <p>Nałożyć nierozcieńczony PREPDECK i szorować aż znakowanie zniknie. Dokładnie splukać.</p>
Wydajność	<p>Nierozcieńczony: 3-4m²/l Rozcieńczony 1:1: do 8m²/l Rozcieńczony 1:4: do 16m²/l Rozcieńczony 1:10: do 40m²/l Wydajność faktyczna będzie się różnić w zależności od rodzaju powierzchni/metody nakładania/warunków/itp.</p>
Po usuwaniu/czyszczeniu	<p>Po splukaniu należy ZAWSZE zneutralizować powierzchnię za pomocą NET-TROL. Z wyjątkiem , gdy wybraną warstwę wykończeniową będzie TROPITECH „all in one”. Gdy stosujemy TROPITEH należy rozjaśnić drewno za pomocą roztworu wybielacza z wodą w stosunku 1:3.</p>
Ograniczenia	<p>PREPDECK nie usunie farb dwuskładnikowych, spiekanych, poliuretanowych oraz lakierów. Nie stosować na aluminium.</p>
Czyszczenie	<p>Woda</p>
Po czyszczeniu	<p>Zachowaj i wzmocnij naturalne piękno drewna zewnętrznego za pomocą wybranego produktu marki OWATROL</p>
Przechowywanie	<p>Pozostały produkt przechowywać w plastikowym lub szklanym pojemniku – szczelnie zamkniętym. Nie przechowywać w metalowym pojemniku. Nie dopuszczać do zamrożenia produktu.</p>
Informacje ogólne	<p>Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiegokolwiek gwarancji względem działania produktu. Z uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że produkt spełnia standardy jakości producenta</p>

materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji technicznych bez uprzedniego informowania.

Bezpieczeństwo

W celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa zobacz KCHPN (MSDS). Trzymać z dala od dzieci.

Data wydania

1.06.2012